

TEHNIČKI LIST 03.01.42-SRL



JUPOL Trend glitter

Visokoperivi transparentni premaz sa šljokicama pripremljen za upotrebu

1. Opis i upotreba

JUPOL Trend glitter je transparentni (prozirni) unutrašnji zidni premaz sa dekorativnim šljokicama, na bazi vodene disperzije modernih polimernih veziva. Namenjen je za dekorativnu obradu zidnih i plafonskih površina u stambenim objektima, reprezentativnim i poslovnim prostorima, galerijama i drugim izložbenim prostorima, prostorijama koje se koriste za konferencije, promotivne i slične aktivnosti, školama, vrtićima, hotelima, bolnicama, zdravstvenim centrima, domovima za stara lica itd., koje su prethodno premazane proizvodom JUPOL Trend, JUPOL Gold supreme ili drugom visokokvalitetnom unutrašnjom bojom iz JUB asortimana.

JUPOL Trend glitter se lako nanosi, jer njegova blago „kremasta“ konzistencija smanjuje kapanje, curenje i prskanje. Karakteriše ga nizak sadržaj isparljivih organskih jedinjenja (VOC) i ne sadrži plastifikatore ni teške metale. Osušeni film ima dobru paropropusnost i dobru otpornost na mokro trljanje – periv je, što omogućava da se umereno vezana prljavština obriše sa premazanih površina krpom natopljenom u rastvor uobičajenih kućnih sredstava za čišćenje. Jedan sloj je obično dovoljan za postizanje željenog krajnjeg izgleda.

2. Nijanse

- transparentna

3. Tehnički podaci

Pakovanje	2.5 l
Gustina	~1,05 kg/dm ³
Sadržaj lako isparivih organskih materija (VOC)	2,5 g/l
Zahtev EU VOC - kategorija	A/a<30
Vreme sušenja T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %	Suvo na dodir 3h

Potrošnja		80-100 ml/m ² (za jednoslojni nanos)
Klasifikacija prema EN13300	Otpornost na mokro brisanje	otporan, razred 1
	Sjaj	polumat
Paropropusnost EN ISO 7783-2	μ, koeficient	<100
	vrednost Sd (d = 100 um)	<0,03m razred 1 (visoka paropropusnost)

4. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suva i čista, bez slabo vezanih čestica, prašine, masnih mrlja ili druge prljavštije. Vreme sušenja novih maltera i masa za izravnavanje (glet masa) u normalnim uslovima (T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %) iznosi najmanje 1 dan za svaki mm debljine sloja, dok je za betonske površine vreme sušenja najmanje mesec dana. Sa već ofarbanih površina ukloniti sve slojeve boja, premaza i podloga na bazi uljanih boja, lakova i emajla koji se lako i brzo natapaju vodom. Površine zaražene zidnom buđi (plesni) moraju se dezinfikovati pre farbanja.

Pre prvog nanošenja, na podlogu nanosite dva sloja JUPOL Trend ili JUPOL Gold supreme (u željenoj nijansi) prskanjem ili pomoću krznenog ili tekstilnog valjka sa kratkom dlakom (dužina dlake ili vlakana je približno 10 mm). Za tehničke informacije o navedenim proizvodima, pogledajte tehnički list (tehničku specifikaciju).

5. Priprema premaza

Pre nanošenja obično nije potrebna nikakva posebna priprema premaza – dovoljno je samo dobro promešati ako se tokom transporta ili dužeg skladištenja na njegovoj površini izdvojila retka tečnost (voda).

Premaze iz različitih proizvodnih serija (šarži) ili sa različitim datumima proizvodnje, koji su potrebni za premazivanje kontinualne (neprekidne) površine zida (ili, idealno, svih površina na objektu koje se premazuju istom nijansom boje), treba ujednačiti (ekvalizovati) u posudi odgovarajuće veličine. Za velike površine, gde je na ovaj način tehnički nemoguće obezbediti dovoljnu količinu premaza čak i za jednoslojno nanošenje, najpre pomešajte premaz iz najmanje tri kante u posudi za ujednačavanje. Kada se potroši trećina pripremljenog premaza, u posudu za ujednačavanje dodajte novu količinu premaza i dobro je pomešajte sa preostalim premazom u posudi. Nastavite sa ovim postupkom po potrebi.

Bilo kakvo „popravljanje“ boje u toku nanosa (dodatak sredstava za nijansiranje, razređivanje i sl.) nije dozvoljeno. Količinu premaza potrebnu za pojedinačne površine treba izračunati ili proceniti na osnovu površine tih zidova i podataka o prosečnoj potrošnji. U specifičnim slučajevima, potrošnju treba utvrditi nanošenjem premaza na dovoljno veliku probnu površinu.

6. Nanošenje premaza

Boja se nanosi valjkom JUPOL Trend (ili sličnim tekstilnim valjkom za farbanje sa kratkom dlakom – dužina dlake ili niti je približno 10 mm; može se koristiti sledeće: prirodno i veštačko krzno ili tekstilne obloge od različitih sintetičkih niti – poliamidna (nylon, perlon), akrilna (dralon), poliestarska (vestan)). Valjkom „zahvatajte“ boju direktno iz originalne kante (ambalaže), nemojte koristiti mrežicu za ceđenje.

Svaku pojedinačnu površinu zida premažite kontinualno (bez prekida), od jedne krajnje ivice do druge. Površine koje se ne mogu dohvatiti valjkom za farbanje (uglovi, ivice, žlebovi, špaletne itd.) uvek treba obraditi najpre, koristeći odgovarajuće četke ili manje valjke prilagođene specifičnim uslovima.

Nanošenje je moguće samo pod odgovarajućim vremenskim odnosno mikroklimatskim uslovima: temperatura vazduha i podloge treba da bude između +5 °C i +35 °C, a relativna vlažnost vazduha ne sme prelaziti 80%. Alat temeljno očistite vodom odmah nakon upotrebe. Ispraznite valjak pomoću špahtle za skidanje (struganje) boje, a zatim odmah detaljno operite alat vodom.

7. Održavanje i obnavljanje prebojenih površina

Prebojene površine ne zahtevaju posebno održavanje. Neprihvaćenu prašinu i prljavštinu možete očistiti ili usisati. Prihvaćenu prašinu i mrlje odstraniti blagim brisanjem mokrom krpom ili sunderom sa rastvorom univerzalnog sredstva za čišćenje, a potom površinu isprati čistom vodom.

Na površine na kojima nije moguće ukloniti nečistoće na gore opisan način primeniti obnavljajuće bojenje, što podrazumeva novi dvoslojni nanos boje, kako je opisano u poglavlju »Nanošenje boje«. Prilikom obnavljajućeg bojenja manje zaprljanih površina dovoljan je jednoslojni nanos. Osnovni premaz prilikom obnavljajućeg bojenja obično nije potreban.

8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 36 meseci.

9. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 183/26-čad, 24.09.2026