

TEHNIČKI LIST 03.01.42-BS



JUPOL Trend glitter

Vrhunski perivi transparentni premaz sa šljokicama, spreman za upotrebu

1. Opis, upotreba

JUPOL Trend glitter je transparentni premaz za unutrašnje zidove koji sadrži ukrasne šljokice, zasnovan na vodenoj disperziji savremenih polimernih veziva. Namijenjen je za dekorativnu obradu zidnih i plafonskih površina u stambenim zgradama, reprezentativnim i poslovnim prostorima, galerijama i drugim izložbenim prostorima, prostorijama koje se koriste za konferencije, promotivne i slične aktivnosti, školama, vrtićima, hotelima, bolnicama, domovima zdravlja, domovima za stara lica itd., a koji su prethodno premazani sa JUPOL Trend, JUPOL Gold supreme ili drugom visokokvalitetnom unutrašnjom bojom iz JUB asortimana.

JUPOL Trend glitter se lako nanosi, pošto njegova blago „kremasta“ konzistencija smanjuje kapanje, razlijevanje i prskanje. Odlikuje se niskim sadržajem hlapljivih organskih jedinjenja i ne sadrži plastifikatore ni teške metale. Suhi film ima dobru propusnost za vodenu paru i dobru otpornost na mokro trljanje – periv je, što omogućava da se umjereno pranjajuća prljavština obriše sa obloženih površina krpom natopljenom rastvorom konvencionalnih sredstava za čišćenje u domaćinstvu.

Jedan premaz je obično dovoljan da se postigne željeni konačni izgled.

2. Nijanse

- transparentna (bezbojna)

3. Tehnički podaci

Pakovanja	2.5 l
Gustoća	~1,05 kg/dm ³
Sadržaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC)	2,5 g/l
Zahtjev EU VOC – kategorija	A/a<30

Vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %	Suho na dodir	3h
Potrošnja		80-100 ml/m ² (za jednoslojni nanos)
Klasifikacija prema EN 13300	Otpornost na mokro trljanje	otporan, razred 1
	Izgled	polumat
Paropropusnost EN ISO 7783-2	μ, koeficijent	<100
	vrijednost Sd (d = 100 μm)	<0,03m razred 1 (visoka paropropusnost)

4. Uslovi ugradnje

Površina mora biti čvrsta, suha i čista, bez loše prijanjajućih čestica, prašine, mrlja od ulja ili druge prljavštine.

Vrijeme sušenja novih maltera i masa za izravnavanje u normalnim uslovima (T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %) je najmanje 1 dan za svaki mm debljine. S već obojenih površina ukloniti sve premaze, boje i predpremaže uljanih boja, lakova i emaja koji su lako topivi u vodi.

Površine zaražene zidnom plijesni moraju se dezinfikovati prije nanošenja boje.

Prije prvog nanošenja, na podlogu nanosite dva sloja proizvoda JUPOL Trend ili JUPOL Gold supreme (u željenoj nijansi) špricanjem ili pomoću valjka za bojenje sa kratkom dlakom ili tekstilnim valjkom (dužina dlake ili vlakna cca. 10 mm).

Za tehničke informacije o pomenutim proizvodima, molimo pogledajte tehnički list.

5. Priprema podloge

Prije nanošenja obično nije potrebna posebna priprema boje – potrebno ju je samo dobro promiješati ako se na njenoj površini tokom transporta ili dužeg skladištenja izdvojila vodena tečnost.

Premazi iz različitih proizvodnih serija ili sa različitim datumima proizvodnje koji su potrebni za premazivanje jedne kontinuirane zidne površine (ili, po mogućnosti, svih površina u zgradi koje treba obojiti u istoj nijansi boje) moraju se izjednačiti u odgovarajuće velikoj posudi. Za velike površine, na kojima je tehnički nemoguće na ovaj način obezbijediti dovoljnu količinu premaza čak ni za nanošenje jednog sloja, prvo pomiješajte premaz iz najmanje tri kante u posudi za izjednačavanje. Kada se potroši jedna trećina pripremljenog premaza, u posudu za izjednačavanje dodajte novu seriju premaza i temeljito je izmiješajte sa preostalim premazom u posudi. Nastavite ovaj postupak prema potrebi.

Bilo kakva modifikacija premaza tokom nanošenja (dodavanje sredstava za nijansiranje, razrjeđivanje itd.) nije dozvoljena. Količinu premaza potrebnu za pojedinačne površine treba izračunati ili procijeniti na osnovu površine i podataka o prosječnoj potrošnji. U specifičnim slučajevima, potrošnju treba utvrditi nanošenjem premaza na dovoljno veliku probnu površinu.

6. Priprema boje

Boja se nanosi pomoću valjka JUPOL Trend (ili pomoću sličnog tekstilnog valjka sa kratkim dlačicama – dužina dlake ili niti je cca. 10 mm; mogu se koristiti sljedeći: obloge od prirodnog i vještačkog krzna ili tekstilne obloge napravljene od različitih sintetičkih niti – poliamid, dralon, vestan, najlon, perlon ili poliester). „Zahvatite“ boju valjkom direktno iz originalne posude, nemojte koristiti rešetku za kantu.

Svaku pojedinačnu zidnu površinu premazujte u kontinuitetu, od jedne krajnje ivice do druge. Površine koje se ne mogu dosegnuti valjkom za bojenje (uglovi, ivice, žljebovi, uske špalete itd.) uvijek treba prvo obraditi, koristeći odgovarajuće četke ili manje valjke za bojenje prilagođene specifičnim uslovima.

Nanošenje je moguće samo pod pogodnim uslovima ili odgovarajućim mikroklimatskim uslovima: temperatura vazduha i podloge treba da bude između +5°C i +35°C, a relativna vlažnost zraka ne smije prelaziti 80%.

Temeljito očistite alat vodom odmah nakon upotrebe. Ispraznite valjak pomoću špatule za struganje boje, a zatim odmah temeljito operite alat vodom.

7. Održavanje i obnavljanje prebojenih površina

Obojene površine ne zahtijevaju nikakvo posebno održavanje. Prašina koja ne pranja i druga prljavština koja ne pranja mogu se pomestiti, usisavati ili ispirati mlazom vode. Prijanjajuća prašina i upornije mrlje mogu se ukloniti laganim trljanjem vlažnom krpom ili spužvom natopljenim u rastvor uobičajenih univerzalnih preparata za domaćinstvo i isprati čistom vodom.

Međutim, tamo gdje se prljavština i mrlje ne mogu ukloniti primjenom gore opisanih metoda, vrši se obnavljajuće bojenje koje obuhvata nanošenje dva sloja boje, kao što je opisano u poglavlju „Priprema boje“. Kod obnavljajućeg bojenja nanošenje prajmera obično nije potrebno.

8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 36 mjeseci.

9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 183/26-čad, 25.09.2026