JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

TECHNICKÝ LIST 03.01.42-SKY



JUPOL Trend glitter

Špičkový umývateľný transparentný náter s trblietkami

1. Popis, použitie

JUPOL Trend glitter je transparentný interiérový náter na steny s obsahom dekoračných trblietok, na báze vodnej disperzie moderných polymérnych spojív. Je určený na dekoračnú úpravu povrchov stien a stropov v obytných budovách, reprezentatívnych a komerčných priestoroch, galériách a iných výstavných priestoroch, priestoroch používaných na konferenčné, propagačné a podobné aktivity, školách, škôlkach, hoteloch, nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach, domovoch dôchodcov atď., ktoré boli predtým natreté JUPOL Trend, JUPOL Gold supreme alebo inou kvalitnou interiérovou farbou zo sortimentu výrobkov JUB.

JUPOL Trend glitter sa ľahko nanáša, keďže jeho mierne „krémová“ konzistencia znižuje odkvapkávanie, stekanie a rozstrekovanie. Vyznačuje sa nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín a neobsahuje zmäkčovadlá ani ťažké kovy. Suchý film má dobrú paropriepustnosť a dobrú odolnosť proti drhnutiu za mokra – je umývateľný, čo umožňuje zotrieť mierne priľnuté nečistoty z natretých povrchov handričkou namočenou v roztoku bežných čistiacich prostriedkov pre domácnosť. Na dosiahnutie požadovaného konečného vzhľadu zvyčajne postačuje jeden náter.

2. Farebné odtiene

- transparentný

3. Technické údaje

Balenie		2.5 l
Hustota		~1,05 kg/dm³
Obsah prchavých organických zlúčenín VOC		2,5 g/l
Požiadavka EU VOC – kategória		A/a<30
Doba schnutia T = +20°C. rel.vl.vzduchu = 65%(hod.)	Suchý na dotyk	3h

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Spotreba		80-100 ml/m²
Zaradenie podľa STN EN 13300	Odolnosť proti oteru za mokra	odolný, trieda 1
	Vzhľad	polomatná
Paropriepustnosť STN EN ISO 7783-2	μ, koeficient	<100
	ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (d = 100 μm)	<0,03m trieda 1 (vysoká paropriepustnosť)

4. Príprava podkladu

Povrch by mal byť pevný, suchý a čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, olejových škvŕn alebo iných nečistôt.

Doba schnutia nových omietok a vyrovnávacích hmôt v normálnych podmienkach (T = +20 ºC, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) je najmenej 1 deň na každý mm hrúbky, zatiaľ čo pri betónových povrchoch je doba schnutia najmenej jeden mesiac. Z už natretých povrchov odstráňte všetky vrstvy farieb, farby a základné nátery olejovými farbami, lakmi a emailmi, ktoré sa ľahko a rýchlo rozmáčajú vo vode. Povrchy napadnuté plesňami sa musia pred maľovaním dezinfikovať.

Pred prvou aplikáciou naneste na podklad dva nátery JUPOL Trend alebo JUPOL Gold supreme (v požadovanom odtieni) striekaním alebo pomocou krátkovlasého kožušinového alebo textilného maliarskeho valčeka (dĺžka vlasu alebo vlákna cca 10 mm).

Pre technické informácie o uvedených produktoch si pozrite technický list.

5. Príprava farby

Pred aplikáciou zvyčajne nie je potrebná žiadna špeciálna príprava farby – stačí ju len dobre premiešať, ak sa na jej povrchu počas prepravy alebo dlhšieho skladovania vytvorila vodnatá tekutina.

Nátery z rôznych výrobných šarží alebo s rôznym dátumom výroby, ktoré sú potrebné na natretie súvislej plochy steny (alebo podľa možnosti všetkých plôch v objekte, ktoré sa majú natrieť rovnakým farebným odtieňom), by sa mali egalizovať vo vhodne veľkej nádobe. Pri veľkých plochách, kde nie je technicky možné týmto spôsobom zabezpečiť dostatočné množstvo náteru ani na jeden náter, najprv zmiešajte v egalizačnej nádobe náter z najmenej troch vedier. Po spotrebovaní jednej tretiny pripraveného náteru pridajte do egalizačnej nádoby novú dávku náteru a dôkladne ju zmiešajte so zostávajúcim náterom v nádobe. V tomto postupe pokračujte podľa potreby.

Akákoľvek úprava náteru počas aplikácie (pridávanie tónovacích prostriedkov, riedenie atď.) nie je povolená. Množstvo náteru potrebné na jednotlivé plochy by sa malo vypočítať alebo odhadnúť na základe výmery plochy a údajov o priemernej spotrebe. V špecifických prípadoch by sa spotreba mala určiť nanesením náteru na dostatočne veľkú skúšobnú plochu.

6. Nanášanie náteru

Farba sa nanáša pomocou valčeka (alebo pomocou podobného textilného maliarskeho valčeka s krátkym vlasom – dĺžka vlasu alebo vlákna je cca 10 mm; použiť sa môžu: prírodné a umelé kožušinové alebo textilné poťahy z rôznych syntetických vlákien –). Farbu „naberajte“ valčekom priamo z originálneho obalu, nepoužívajte stieraciu mriežku.

Každú jednotlivú plochu steny natierajte súvisle, od jedného krajného okraja k druhému. Plochy, ktoré nie je možné dosiahnuť maliarskym valčekom (rohy, hrany, drážky, úzke špalety atď.), by sa mali vždy upraviť ako prvé, pomocou vhodných štetcov alebo menších maliarskych valčekov prispôsobených konkrétnym podmienkam.

Aplikácia je možná len za vhodných podmienok alebo zodpovedajúcich mikroklimatických podmienok: teplota vzduchu a podkladu by mala byť v rozmedzí od +5 °C do +35 °C a relatívna vlhkosť vzduchu by nemala presiahnuť 80 %.

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Ihneď po použití náradie dôkladne očistite vodou. Valček vyprázdnite pomocou stieracej špachtle na farbu a potom náradie ihneď dôkladne umyte vodou.

7. Udržiavanie a obnovovanie premaľovaných povrchov

Natreté povrchy nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu. Nepriľnutý prach a iné nepriľnuté nečistoty je možné zamiesť, povysávať alebo umyť prúdom vody. Priľnutý prach a odolnejšie škvrny je možné odstrániť jemným otieraním vlhkou handričkou alebo špongiou namočenou v roztoku bežných univerzálnych čistiacich prostriedkov pre domácnosť a umyť čistou vodou.

Ak však nečistoty a škvrny nie je možné odstrániť vyššie popísanými metódami, vykoná sa renovačné maľovanie, ktoré pozostáva z dvojnásobnej aplikácie farby, ako je popísané v kapitole „Aplikácia farby“. Pri renovačnom maľovaní zvyčajne nie je potrebná aplikácia základného náteru.

8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5 °C až +25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, mimo dosahu detí, NESMIE ZAMRZNÚŤ!!
Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 36 mesiacov.

9. Iné informácie

Technické návody sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako návod na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodbornou prácou. JUB taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nedostatočnej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady zo starých náterov alebo vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné vyhotoviť zodpovedajúce skúšobné plochy so všetkými zamýšľanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.
Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzujeme si právo na zmeny a doplnenie údajov v budúcnosti.

Označenie a dátum vydania: TDS 183/26-čad, 06.10.2026