JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

TEHNIČKI LIST 08.07.02-SRL



JUBIZOL Finish winter additive

Zimski dodatak za ubrzano učvršćivanje maltera

1. Opis i upotreba

JUBIZOL Finish winter additive je aditiv za ubrzano očvršćavanje (vezivanje) završnih maltera. Može se dodavati svim belim ili nijansiranim akrilnim i silikonskim malterima. Uz dodatak 0,25 kg aditiva po kanti, malter se može ugrađivati na temperaturama od 1°C do 15°C i pri povišenoj relativnoj vlažnosti vazduha do 80%. Pri izrazito visokoj vlažnosti vazduha do 95%, dozvoljeno je ugrađivati samo JUBIZOL Unixil finish winter S uz dodatak 0,5 kg aditiva po kanti. Akrilni malteri se, uz dodatak aditiva, smeju ugrađivati samo na sisteme koji sadrže termoizolacioni sloj od ekspandiranog ili ekstrudiranog polistirena (EPS ili XPS). Ostali malteri se, uz dodatak ½ aditiva JUBIZOL Finish winter additive (0,25 kg/kanti), smeju ugrađivati na sisteme koji sadrže termoizolacionu oblogu od ekspandiranog ili ekstrudiranog polistirena ili termoizolacionu oblogu od mineralne vune. Takođe je dozvoljeno ugrađivati JUBIZOL Unixil finish winter S na EPS i MW (mineralna vuna) obloge uz dodatak ½ ili 1 cele boce aditiva JUBIZOL Finish winter additive (0,25 ili 0,5 kg/kanti). Uz dodatak aditiva JUBIZOL Finish winter additive, malter je otporan na ispiranje kišnicom približno 24 sata nakon nanošenja (u zavisnosti od uslova ugradnje).
Nakon otvaranja pakovanja, proizvod se mora odmah upotrebiti, jer do očvršćavanja dolazi čak i ako se ne umeša u malter.

Detalji za upotrebu u pojedinačnim specifičnim slučajevima navedeni su u tabeli ispod:

Temperatura vazduha	Relativna vlažnost vazduha	Vrsta maltera	Količina aditiva	Odgovarajuća izolaciona ploča
1°C – 15°C	**<80%**	JUBIZOL Acryl finish S JUBIZOL Acryl finish T JUBIZOL Nano finish S JUBIZOL Silicone finish S JUBIZOL Silicone finish T JUBIZOL Aerogel finish S JUBIZOL Unixil finish winter S	1/2 boce (0,25 kg/kanta)	EPS EPS EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW
1°C – 15°C	**80<95%**	JUBIZOL Unixil finish winter S	1 boca (0,5 kg/kanta)	EPS, MW

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

2. Nijanse

- Žućkasta

3. Tehnički podaci

Pakovanje	0,5 kg
Gustina	~1,15 kg/dm³
Prosečna potrošnja	~0,25 - 0,5 kg

4. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge treba biti između +1 ºC i +15 ºC, relativna vlažnost vazduha ne viša od 95 %. Fasadne površine zaštiti zavesama od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, vetra, padavina, ali i sa zaštitom ne raditi u slučajevima kada pada kiša, kada je prisutna magla ili jak vetar (≥ 30 km/h).

5. Uputstvo za upotrebu

JUBIZOL Finish winter additive (1 plastična boca) se dodaje u jednu kantu završnog maltera. Sadržaj plastične boce se sipa u posudu i dobro promeša električnim mikserom pre upotrebe. Zatim se proverava nijansa boje i egalizuje se smeša maltera kako bi se eliminisale i najmanje ili neprimetne razlike između pojedinačnih kanti. Prvo se sadržaj četiri kante pomeša u posudu odgovarajuće veličine. Kada se potroši četvrtina tako pripremljene mase, sadržaj sledeće posude se sipa u posudui dobro pomeša sa ostatkom maltera itd. Malter koji sadrži aditiv mora se naneti u roku od 2 sata. Bilo kakve „popravke“ završne obrade maltera tokom nanošenja (dodavanje sredstava za nijansiranje, razblaživanje i sl.) nisu dozvoljene.

Otpornost sveže obrađenih površina na oštećenja zbog kiše (ispiranje nanosa) u normalnim uslovima (T = +20 ºC, rel. vl. vazduha = 65 %) dostiže se u roku od 24 sata. Na nižim temperaturama i višoj relativnoj vlažnosti, vreme sušenja se značajno povećava.
Alat temeljno očistite vodom odmah nakon upotrebe. Osušene mrlje se ne mogu ukloniti.

6. Bezbednost na radu, Upravljanje otpadom, Čišćenje alata

Detaljna uputstva u vezi sa rukovanjem proizvodom, upotrebom lične zaštitne opreme, upravljanjem otpadom, čišćenje alata, merama prve pomoći, znakovima upozorenja, bezbednosnim rečima i izjavama, opasnim materijama, navedena su u bezbednosnom listu proizvoda koji možete pronacći na Jub-ovoj veb stranici ili je možete zatražiti od proizvođača ili prodavca. Prilikom nanošenja proizvoda treba se pridržavati i uputstava i propisa koji se odnose na bezbednost građevinskih, fasadnih i molerskih radova.

Alat temeljno očistiti vodom odmah nakon upotrebe. Osušene mrlje se ne mogu ukloniti.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama +5 ºC do +25 ºC, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!
Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 18 meseci.

8. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakateristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.
Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Nijansa boje može se razlikovati od otiska u ton karti ili potvrđenog uzorka, ukupna razlika u boji ΔE2000 za

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

nijanse po JUB ton karti – određuje se uskladu sa ISO 7724/1-3 i po matematičkom modelu CIE DE2000 – iznosi najviše 2,5. Za kontrolu je merodavan pravilno osušen nanos maltera na probnu podlogu i standard predmetne nijanse koji se čuva u TRC JUB d.o.o.. Odstupanja za materijal izrađen u nijansi prema drugim uzorcima ili ton karti mogu biti veća od navedene vrednosti i predstavljaju najbolju moguću aproksimaciju. Razlika u nijansi boje koja je posledica neodgovarajućih radnih uslova, pripreme boje koja nije koja nije u skladu sa uputstvima iz ovog tehničkog lista, nepridržavanja pravila egalizacije, nanošenja na podlogu koja je neadekvatno pripremljena, sa prevelikom ili premalom apsorpcijom, manje ili više hrapavu, koja je vlažna ili nedovoljno suva, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja:TRC-002/22-pek, 17.11.2026

JUB d.o.o. Šimanovci
Dositejeva 5, 22310 Šimanovci, Srbija
T: +381 22 40 99 99, F: +381 22 40 99 95
E: jub@jub.rs
jub.eu