

MŰSZAKI ADATLAP 03.01.38-HUN



JUPOL Latex transparent

Kiválóan mosható áttetsző bevonat

1. Leírás, alkalmazás

A JUPOL Latex transparent a legmodernebb polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló áttetsző betéri fallakk. Mechanikailag terhelt fal- és mennyezetfelületek extra védelmére szolgál. Megfelelő felületet képeznek a mosható, vagy nedves dörzsölésnek ellenálló (1. vagy 2. osztály) beltéri festékekkel kezelt felületek, bármilyen mosható felület, továbbá felhordható papír és rusztikus flies tapéták, rusztikus üvegszál-asztalak, gipszkarton és szálerősítésű cement lapok, forgácslapok, vakolatlan beton, finom vakolatok, stb. A megszáradt filmréteg jó páraáteresztő képességű, áttetsző matt megjelenésű, ellenáll a nedves dörzsölésnek (1. osztály). Felhordása egyszerű, mivel az enyhén "pasztaszerű" konzisztencia a lehető legkisebb mértékűre csökkenti a csepegést, lecsorgást és a szóródást. A festéket rendkívül alacsony illékony szerves anyag tartalom (VOC) jellemzi, nehézfémeket nem tartalmaz.

2. Színárnyalatok

3. Műszaki adatok

Csomagolás	2l, 5l	
Sűrűség	~1,03 kg/dm³	
Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)	2,5 g/l	
EU VOC követelmény – kategória	A/a<30	
Vízzel hígítás szárazanyag-tartalomban	0%	
Vízzel hígítás térfogatban	0%	
Száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	Tapintásra száraz	3h
	További megmunkálásra alkalmas	-h
Anyagszükséglet	80-100 ml/m²	

Ajánlott rétegszám			1
A megszáradt filmréteg tulajdonságai	EN 13300 szerinti besorolás	Nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	Ellenálló, 1. osztály
		Fedőképesség kiadósság mellett	4. osztály
		Fény	Matt
	Páraáteresztő-képesség EN ISO 7783-2	μ, együttható	<2625
		Sd-érték (d = 100 um)	<0,263m 2. osztály (Közepes páraáteresztő képesség)

4. Felhordási körülmények

A festés csak megfelelő körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a levegő és a felület hőmérséklete legyen +5 °C és +35 °C között, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb.

5. A felület előkészítése

6. A festék előkészítése

7. A festék felhordása

A festéket diszperziós festékek felhordására alkalmas hengerrel, illetve textil festőhengerrel (a szőrök illetve a szálak hossza 10 mm mm; használható természetes vagy műszőrme illetve különböző szintetikus szálakból készült textil), festőecsettel vagy szórással.

Az egyes falfelületeket a fal egyik szélétől a másikig megszakítás nélkül fessük. A standard hosszúszerű festőhengerrel vagy szórópisztollyal nem hozzáférhető felületeket (belső és külső sarkok, vágatok, szűk spaletták, stb.) megfelelő ecsettel vagy az adott feltételeknek megfelelő kisebb festőhengerrel mindig előre dolgozzuk ki.

A festék szórással is felhordható, javasoljuk a méretű fúvóka (düzni) használatát, minimum bar nyomás beállítása mellett.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

8. A festett felületek karbantartása és felújítása

A festett felületek különösebb karbantartást nem igényelnek. A nem rátapadt port és egyéb nem tapadó szennyeződések leseperhetjük vagy leporszívózhatjuk. A rátapadt port és egyéb foltokat pedig az általában használt univerzális háztartási tisztítószeroldatba mártott nedves ruhával vagy szivaccsal történő enyhe dörzsöléssel távolítsuk el, majd tiszta vízzel mossuk le a felületet.

Azokon a felületeken, amelyekről a szennyeződések a feltüntetett módon nem tudjuk eltávolítani, alkalmazzunk felújító festést, mely újabb bevonat felhordását jelenti két rétegben, az "A festék felhordása" fejezetben leírtak szerint. A kevésbé szennyezett felületek felújító festésekor az esetek többségében egy réteg is elegendő, mivel a festék rendkívül jó fedőképességű. Felújító festés esetén alapozó bevonat alkalmazása általában nem szükséges.

9. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!
Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a minőségét megőrzi: legalább 24 hónap.

10. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a

termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: 2024.09.26