

TEHNIČKI LIST 01.01.09-HRV



JUPOL Denikol

Sredstvo za izolaciju mrlja - temeljni premaz

1. Opis, primjena

JUPOL Denikol je premaz za unutarnje zidne površine na bazi vapna i kazeina primjenjiv za blokiranje brzo i lako topivih tvari. Takve tvari su nikotinske i katranske mrlje u jako zadimljenim prostorijama, čađa i katranske mrlje na vanjskim stijenkama dimnjaka, zidne mrlje u prostorijama s otvorenim kaminom te u prostorijama u kojima je gorio požar, vidljive soli na zidnim površinama kao posljedica namakanja zbog oštećenih vodovodnih i kanalizacijskih sustava instalacija i uređaja, oštećenih krovova ili od natapanja prilikom gašenja požara, tanin i druga bojila u podlogama gipsanih ploča ili iverice, ploče od drvene sječke, tvari topive u vodi iz starih premaza boja, uglavnom od valjkastih ukrasnih uzoraka i drugih ukrasnih zidnih tehnika. JUPOL Denikol veže brzo topive tvari u vodi i uspješno ih pretvara u vodonepropive ili slabo topive i nemoćive, prekriva i manje masne mrlje. Bez blokiranja takvih tvari, prilikom bojanja premazima na bazi vode a u drugim "mokrim" dijelovima brzo postaju mokri i "potpuno ili djelomično se otapaju u mokroj aplikaciji", a kada se aplikacija suhe, ponovno se manifestiraju u obliku većih ili manjih različito obojenih mrlja. Renovirano JUPOL-om Denikol površine su prikladne za bojanje navedenim unutarnjim bojama: JUPOL Classic, JUPOL Citro, JUPOL Bio vapnene unutarnje boje i GAŠENE note vapnenca, ali svakako neperive, lateks i slične boje, koje tvore jači film. U tim slučajevima preporučamo korištenje JUPOL bloka. UPOZORENJE: Na podlogama saniranim JUPOL-om Denikol mase za izravnavanje ne smiju se nanositi.

2. Nijanse

- bijela (nijansa 1001)

3. Tehnički podaci

		5 l
		~1,19 kg/dm ³
		0 %
Vrijeme sušenja	Suho na dodir	~2 h

T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %		24 h
		1 g/l
		A/g <30
		<100
		<0,01 m razred 1
		150-400 ml/m ²
		1-2

4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka i zidne podloge treba biti od +7 °C do +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne smije biti viša od 80%.

5. Priprema podloge

6. Uputa za upotrebu

7. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Trajnost skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 6 mjeseci.

8. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama. Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC- 081/17-čad, 12.11.2024