

## TEHNIČKI LIST 14.03.03-HRV



# JUBIN Emajl Lak

## 1. Opis, primjena

JUBIN Emajl Lak je alkidni završni premaz za zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina. Kada se nanese na površine, premaz se savršeno razmazuje i ne curi. Odlikuje ga dobra pokrivnost, visoki sjaj, dobra elastičnost i tvrdoća.

JUBIN Emajl Lak koristi se kao završni premaz za dekoraciju i zaštitu drvenih površina od atmosferskih utjecaja, u sustavu zaštite građevinske stolarije u interijeru i eksterijeru, kao i svih ostalih drvenih površina u sustavu s JUB JUBIN Temelj za drvo bijelim.

JUBIN Emajl Lak koristi se kao završni premaz za antikorozivnu zaštitu metalnih površina, konstrukcija u sustavu s JUB JUBIN Temeljna za metal temeljnom bojom sive ili crvene nijanse koja omogućuje odlično prijanjanje na metal i pruža zaštitu od korozije zahvaljujući upotrebi antikorozijskih pigmenta.

## 2. Nijanse

- 12 nijansi: bijela 01, slonovača 15, žuta 20, oker 30, crvena 40, bordo 45, plava 50, svijetlozelena 60, tamnozeleno 65, siva 70, smeđa 80, crna 90.
- Osnovne boje: JUBIN Temelj za drvo bijela
- Osnovne boje: JUBIN Temeljna za metal siva i crvena

## 3. Tehnički podaci

## 4. Uvjeti ugradnje

Sušenje premaza je sporije pri nižim temperaturama. Premazi se ne smiju nanositi na temperaturama ispod 10°C i iznad 30°C, kao ni pod izravnim sunčevim svjetlom. U uvjetima niskih temperatura i visoke relativne vlažnosti zraka (iznad 80%) ne nanositi premaze jer mogu nastati problemi s prionjivosti. Nanošenje premaza u debelom sloju uzrokuje rasipanje, curenje, loše prijanjanje na podlogu, sporo sušenje. Optimalna debljina suhog filma je oko 30 µm po sloju. Nanošenje premaza na visokim temperaturama uzrokuje brže sušenje, lošije razlijevanje.

## 5. Priprema podloge

Podloga na koju se nanosi premazi mora biti suha. Priprema podloge (odmaščivanje, otprašivanje, uklanjanje slabo vezanih starih slojeva premaza, uklanjanje hrđe, međubrušenje) izravno utječe na prijanjanje temeljnih

premaza, kao i na prijanjanje, izgled i sjaj osušenog JUBIN emajl filma, te stoga je potrebno pravilno pripremiti podlogu..

## 6. Priprema premaza

Viskoznost proizvoda je optimalna za nanošenje četkom ili valjkom i nije potrebno razrjeđivanje za nanošenje. Prije upotrebe premaze dobro promiješati. Za nanošenje raspršivanjem, ovisno o korištenoj mlaznici, ako je potrebno, razrijedite razrjeđivačem do % volumena.

## 7. Ugradnja premaza

Zaštita drvenih površina:

Za zaštitu drva JUBIN Emajl Lak se koristi u sustavu s JUBIN Temelj za drvo bijelom bojom. JUBIN Temelj za drvo bijela se nanosi u jednom sloju kistom, valjkom ili špricanjem na suhu drvenu podlogu prethodno izbrušenu brusnim papirom 120-180.

Nakon sušenja od 24 sata, izbrusite bijelu osnovnu boju brusnim papirom 180-220, obrišite prašinu i nanosite JUBIN Emajl Lak. Brušenje temeljne bijele boje za drvo je neophodno, inače se dobiva nezadovoljavajući, grub izgled JUBIN Emajl Lak. Drugi sloj JUBIN Emajl Lak nanosi se nakon 24 sata, bez međubrušenja.

U slučaju obnove drvenih površina koje su već zaštićene pokrivnim premazima, gdje nema ljuštenja, pucanja i sl., dovoljno je stare premaze izbrusiti brusnim papirom granulacije 180-320 i nanijeti dva sloja JUBIN Emajl Lak. Prije nanošenja JUBIN Emajl Lak potrebno je ukloniti prašinu nastalu brušenjem brisanjem krpom.

Zaštita metalnih površina:

Za zaštitu metalnih površina JUBIN Emajl Lak se koristi u sustavu sa JUBIN Temeljna za metal sivom ili crvenom bojom.

JUBIN Temeljna za metal, sive ili crvene boje, nanosi se na metalnu površinu koja je prethodno brušena, odmaščena i očišćena od eventualno prisutne hrđe, masnoće i prljavštine. Za čišćenje metalne površine od hrđe koristite brusni papir, čelične četke. Ako metalna površina nije potpuno odmaščena, postoji loša adhezija osnovne boje na metalnu površinu.

Nakon sušenja od 24 sata, nanosite JUBIN Emajl Lak na JUBIN Temeljna za metal. Drugi sloj JUBIN Emajl Lak nanosi se nakon 24 sata, bez međubrušenja.

U slučaju sanacije metalnih površina koje su već zaštićene završnim premazima gdje nema ljuštenja, pucanja i sl., dovoljno je stare premaze izbrusiti brusnim papirom 180-320, te nanijeti dva sloja JUBIN Emajl Lak. Stare premaze s ljuštenjem, pucanjem i sl. potrebno je ukloniti brusnim papirom ili čeličnom četkom.

JUBIN Temeljna za metal ne koristi se za zaštitu metalnih površina od pocinčanog lima, aluminijske ili bakra.

## 8. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Neiskorišteni proizvod zbrinite u skladu s lokalnim Zakonom o gospodarenju otpadom. Nemojte odlagati s kućnim otpadom. Ne dopustite da proizvod uđe u kanalizaciju. S praznim pakiranjem postupite u skladu s lokalnim Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Kontaminiranu ambalažu tretirajte kao proizvod.

Skladištenje i transport na temperaturi između +5 °C i +25 °C, čuvati izvan izravnog sunčevog svjetla, izvan dohvata djece.

Rok trajanja ako se čuva u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje mjeseci.

## 9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Nijansa može odstupati od ton karte ili od potvrđenog uzorka prema internim standardima. Za kontrolu se koristi pravilno osušeni premaz na ispitnoj podlozi pohranjenoj u TRC JUB d.o.o..

Razlika u nijansi uzrokovana neprikladnim radnim uvjetima, pripremom premaza koja nije u skladu s uputama iz

tehničkog lista, nanošenjem na neprikladno pripremljenu podlogu, na mokru ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: , 12.11.2024