

TEHNIČKI LIST 14.03.04-HRV



JUBIN Metal primer (SB)

Temeljni antikorozivni premaz za željezo

1. Opis, primjena

JUBIN Metal primer (SB) je alkidni temeljni premaz na bazi otapala. Koristi se za zaštitu željeza i čelika od atmosferskih utjecaja. Koristan je za zaštitu okvira prozora i vrata, ograda, čeličnih konstrukcija itd. Može se koristiti u unutarnjim i vanjskim prostorima. Proizvod dobro pokriva, poboljšava prijanjanje završnog premaza na metal, savršeno se razmazuje i ima dugo otvoreno vrijeme, što omogućuje ispravljanje grešaka. Pojednosti za upotrebu u pojedinačnim specifičnim slučajevima navedene su u donjoj tablici:

2. Nijanse

- Osnovne boje: siva i crvena

3. Tehnički podaci

4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka treba biti između +10°C i +30°C, a relativna vlažnost zraka ne smije prelaziti 80 %. Temperatura podloge treba biti viša od temperature rosišta, ali nikako niža od +10 °C. U slučaju vanjskih radova površine tijekom nanošenja i stvrdnjavanja premaza zaštititi od jakog sunca i vjetra. Ipak, unatoč takvoj zaštiti nemojte raditi po kiši, magli ili jakom vjetru (≥30 km/h)!

5. Priprema podloge

Produkti korozije uklanjaju se mehanički (ručno ili strojno) žičanom četkom ili brusnim papirom granulacije P-080, P-100 ili P-120. Prije odmašćivanja potrebno je otprašiti hrđu (mehanički agregatima na komprimirani zrak), ili ručno četkom ili kistom) Posebnu pozornost treba posvetiti dubokim kraterima koji su nastali dugotrajnim hrđanjem uklanjaju se alkoholom, acetonom, nitorazrjeđivačem ili nekim drugim posebnim sredstvom za odmašćivanje površine, postupak odmašćivanja se ponavlja nekoliko puta. Nakon odmašćivanja sve površine obrišite suhom pamučnom krpom (na krpi nakon brisanja ne smije ostati prljavština). Podloga mora biti suha i čista, bez prašine i druge neprijanajuće ili slabo prijanajuće čestice.

Napomena:

Ako se hrđa uklanja kemijskim sredstvima na bazi kiseline (fosforne), nakon upotrebe kemijskog sredstva površinu

je potrebno dobro isprati vodom, osušiti i tek tada nanijeti temeljni premaz.

Obnova starih premaza:

Uklonite stare, divergentne naslage boje, ako su podloge dobro prionule, samo ih istrljajte tvrdom žičanom četkom ili ih fino izbrusite (brusni papir br. 180 - 320).

6. Priprema premaza

Dobro promiješajte JUBIN Metal primer (SB) prije upotrebe i, ako je potrebno, razrijedite do % s JUBIN Cleaner. PAŽNJA! Pokrivenost boje se smanjuje razrjeđivanjem!

7. Ugradnja premaza

JUBIN Metal primer (SB) nanosi se u jednom sloju na suhu i čistu površinu kistom, finim spužvastim valjkom („flock” valjak) ili prskanjem. Prilikom prskanja potrebno je nanijeti najmanje mikrona u jednom sloju mokrog filma. Debljina mokrog filma provjerava se češljem, nekoliko puta tijekom nanošenja. Nanošenje premaza u debljem sloju uzrokuje topljenje, kapanje, slabije prijanjanje na podlogu i sporije sušenje, eventualne kapljice treba odmah razmazati da se ne osuše.

8. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturi između +5 °C i +25 °C, čuvati izvan izravnog sunčevog svjetla, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!

Rok trajanja ako se čuva u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje mjeseci.

9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Nijansa može odstupati od ton karte ili od potvrđenog uzorka prema internim standardima. Za kontrolu se koristi pravilno osušeni premaz na ispitnoj podlozi pohranjenoj u TRC JUB d.o.o..

Razlika u nijansi uzrokovana neprikladnim radnim uvjetima, pripremom premaza koja nije u skladu s uputama iz tehničkog lista, nanošenjem na neprikladno pripremljenu podlogu, na mokru ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: , 12.11.2024