

TEHNIČKI LIST 14.06.01-HRV



JUBIN Wood impregnation UV

Bezbojni impregnacijski premaz

1. Opis, primjena

JUBIN Wood impregnation UV je bezbojni impregnacijski premaz na bazi vodene disperzije alkidnih veziva namijenjen za zaštitu svih vrsta drva. Dobro se upija u drvo i povećava njegovu UV zaštitu; poboljšava prionjivost između drva i završnog premaza i izvrsno veže drvena vlakna. Prikladan je za zaštitu drvenih krovova, streha, drvenih ograda i drvenog građevinskog namještaja prije nego što se te površine obojaju lazurama za drvo ili emajlima i lakovima na bazi vode ili otapala (npr. JUBIN Lasur, JUBIN Decor primer, JUBIN Decor universal, JUBIN Wood primer). U zaštiti drva najprikladnije je koristiti sredstvo na drvu koje nema direktan kontakt s tlom i nije natopljeno vodom.

Opis		Temeljni premaz	Dekorativni premaz
Prvo bojanje ili obnavljajuće bojanje (prije premazivanja uklonite sve raspucale i odvajajuće slojeve starih premaza)	Drvene konstrukcije i drugi drveni elementi izvan i unutar objekata	1 x JUBIN Wood impregnation UV	2 x JUBIN Lasur
	Drvene konstrukcije i drugi drveni elementi izvan i unutar objekata	1 x JUBIN Wood impregnation UV; 1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
	Drvene konstrukcije i drugi drveni elementi izvan i unutar objekata	1 x JUBIN Wood impregnation UV; 1 x JUBIN Wood primer	2 x JUBIN Email

2. Nijanse

Prozirna

3. Tehnički podaci

Pakiranje	0.65 l, 2.25 l
Gustoća	~1,017 kg/dm ³

Sadržaj hlapivih tvari (VOC)		16,3 g/l
EU HOS zahtjev - kategorija		A/d<130
Volumen razrjeđivanja vodom		0 %
Razrjeđivanje vodom za nanos prskanjem		~0 %
Vrijeme sušenja T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %	Suho na dodir	~6-8 h
	Primjereno za daljnju obradu	~12 h
Potrošnja		~90 - 120 ml/m ²
Preporučeni broj slojeva		1-2

4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka i podloge ne smije biti niža od +5°C i ne viša od +30°C (optimalna radna temperatura je između +10°C i +25°C), a relativna vlažnost zraka ne smije prelaziti 80 %. U slučaju rada na otvorenom, površine tijekom nanošenja i stvrdnjavanja premaza zaštititi od jakog sunca i vjetra. Ipak, unatoč takvoj zaštiti nemojte raditi po kiši, magli ili jakom vjetru!

5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista, bez ikakvih slabo prijanjajućih čestica, prašine, masnih obloga ili drugih nečistoća. Vlažnost drva ne smije prelaziti 15 % (listopadno drveće) ili 18 % (četinjača). Smolaste površine drva očistite sa nitro razrjeđivačem i pustite da se dobro osuše. Svaka oštećenja (pukotine, udubljenja, šupljine i sl.) popravite JUBIN Akrilin pastom za drvo (nanesite pastu u nijansi najbližoj boji drva).

Kod obnavljanja starih, dobro prihvaćenih emajla, površinu dobro istrljajte tvrdom četkom. U potpunosti uklonite stare, olabavljene i ispucale slojeve – zatim očišćene površine izbrusite finim brusnim papirom.

6. Priprema premaza

Proizvod se ne razrjeđuje. Samo dobro promiješajte JUBIN Wood impregnation UV prije nanošenja.

7. Ugradnja premaza

Nanesite JUBIN Wood impregnation UV u jednom ili dva sloja na suhu i čistu podlogu pomoću četke ili 5 - 10 minuta uranjanja. Nakon 12 sati, premaz je suh i prikladan za nanošenje završnog sloja - lazure za drvo ili emajla. Nakon nanošenja impregnacijskog premaza, drvo se ne smije polirati, već se može polirati samo prvo nanošenje završnog premaza.

Prilikom nanošenja potrebno je spriječiti kontakt impregniranog drva s pčelama i zaštititi ga od kiše. Nakon isteka odgovarajućeg vremena sušenja drvenu površinu premazati odgovarajućim završnim premazom JUBIN. Područje oko primjene potrebno je unaprijed adekvatno zaštititi kako bi se izbjegla kontaminacija tla ili vodotoka.

Alat odmah nakon uporabe temeljito očistiti vodom ili vodenom otopinom univerzalnih deterdženata za kućanstvo.

8. Održavanje i popravak obrađenih površina

Površine tretirane JUBIN Wood impregnation UV ne zahtijevaju posebno održavanje. Ako je potrebno ponovno premazivanje, samo izbrusite površine finim brusnim papirom ili spužvom za fino brušenje ili pogledajte odjeljak "5. Priprema podloge".

9. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!

Trajnost skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseci od datuma proizvodnje.

10. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-033/20-čad, 12.11.2024