

TEHNIČKI LIST 14.07.01-HRV



JUBIN Polyurethane lak

Debeloslojni transparentni lak (gloss, matt) za interijer

1. Opis, primjena

JUBIN Polyurethane lak je transparentni premaz za drvo, izrađen na bazi vodene disperzije akrilno – poliuretanskih veziva, bez neugodnog mirisa, lako se nanosi i brzo suši. Namijenjen je za dekorativnu i mehaničku zaštitu unutarnjih drvenih površina, kao što su stropne i zidne obloge, namještaj od punog drva, te ostali razni predmeti od svih vrsta drva. Suhi premazni film poboljšava izgled drva i čuva vidljivu strukturu.

2. Nijanse

Prozirna

3. Tehnički podaci

Pakiranje	0.65 l, 2.25 l	
Gustoća	~1,018 kg/dm ³	
Sadržaj hlapivih tvari (VOC)	11 g/l	
EU HOS zahtjev - kategorija	A/e<130	
Volumen razrjeđivanja vodom	0 %	
Razrjeđivanje vodom za nanos prskanjem	~10 %	
Vrijeme sušenja T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %	Suho na dodir	~2 h
	Primjereno za daljnju obradu	~4-6 h
Potrošnja	~100 - 140 ml/m ²	
Preporučeni broj slojeva	2-3	
Razina sjaja	Sjaj	86 GU/60°
	Mat	14 GU/60°

4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka ne smije biti niža od +5°C i ne viša od +30°C (optimalna temperatura zraka je od +10 °C do +25 °C), a vlažnost zraka ne smije prelaziti 80 %.

5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista, bez ikakvih slabo priljubljenih čestica, prašine, masnih obloga ili drugih nečistoća. Vlažnost drva ne smije biti veća od 12 % (listopadno drveće) ili 15 % (četinjača). Smolaste površine drva očistite sa nitro razrjeđivačem i pustite da se dobro osuše. Sve nedostatke (pukotine, udubljenja, šupljine i slično) popravite kitom za drvo JUBIN Akrlin (nanesite masu u nijansi najbližoj boji drva).

Ako je površina drva vrlo glatka, izbrusite je finim brusnim papirom ili spužvom za brušenje. Ako se premaz koristi na površinama na kojima su prisutni stari premazi, iste mehanički ukloniti i temeljito izbrusiti i očistiti površinu od prašine.

6. Priprema premaza

Prije nanošenja samo dobro promiješajte JUBIN Polyurethane lak. U slučaju nanošenja prskanjem (u uvjetima ubrzanog sušenja kao i u drugim slučajevima) može se razrijediti, ali ne više od 10 %.

7. Ugradnja premaza

JUBIN Polyurethane lak se nanosi u dva ili tri sloja na suhu i čistu površinu kistom, odgovarajućim valjkom (velur 2 mm) ili prskanjem. Zbog brzog sušenja preporuča se nanošenje u trakama bez prekida. Eventualne kapljice razmazati odmah kako se ne bi osušile. Prije drugog nanošenja finim brusnim papirom nježno izbrusite premazanu površinu kako biste uklonili izbočena drvena vlakna.

Za prskanje zračnim pištoljem preporučamo mlaznicu od 1,2 do 1,5 mm, tlak zraka od 3 do 4 bara.

Alat odmah nakon uporabe temeljito očistiti vodom ili vodenom otopinom univerzalnih deterdženata za kućanstvo.

8. Održavanje i popravak obrađenih površina

Površine tretirane JUBIN Polyurethane lak ne zahtijevaju posebno održavanje. Ako je potrebno ponovno premazivanje, samo izbrusite površine finim brusnim papirom ili spužvom za fino brušenje ili pogledajte odjeljak "5. Priprema podloge".

9. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!

Trajnost skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 18 mjeseci od datuma proizvodnje.

10. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama. Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Nijansa boje može se razlikovati od otiska u ton karti jer ovisi o vrsti i upijanju drva, hrapavosti površine i broju nanošenja. Za provjeru nijanse boje, suhi nanos premaza na standardni probni karton uspoređuje se sa standardom dotične nijanse koji je pohranjen u TRC JUB d.o.o. Razlika u nijansi boje koja je posljedica neprikladnih radnih uvjeta, tehnike pripreme premaza koja se razlikuje od one u ovom tehničkom listu, nanošenja

proizvoda na neprikladno pripremljenu podlogu te na mokru ili nedovoljno osušenu površine, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-072/21-čad, 12.11.2024