

TEHNIČKI LIST 01.03.04-HRV



REVITAL Primer

Egalizacijski temeljni premaz koji premošćuje mikropukotine

1. Opis, primjena

REVITAL Primer je temeljni premaz punjen mikro vlaknima i finim kvarcnim pijeskom, na bazi polimernih veziva. Prikladan je za premazivanje ispucalih (do 0,3 mm) – finih i grubo zaglađenih – podloga. Također je prikladan za neravnomjerno hrapave - popravljene površine prije bojanja mikroarmiranim i drugim bojama. Zbog visoke paropropusnosti i sadržaja silikatnih punila pogodan je i za primjenu na povijesnim građevinama jer ostavlja površinu difuzijsko otvorenom, a zbog silikatnih punila, omogućuje dobro prijanjanje silikatnih boja. Može se koristiti i kao temeljni premaz kod raznih zahtjevnijih dekorativnih tehnika obrade unutarnjih i vanjskih zidnih površina.

Dobro popunjava pukotine do 0,3 mm širine, ujednačava površinu u pogledu hrapavosti i vodoupojnosti, te veže prašinu i druge loše prijanjajuće čestice, koje se iz bilo kojeg razloga nisu mogle ukloniti čišćenjem. Tvori idealnu podlogu za grundiranje fasadnih površina s izrazitim kontrastom tamnih i svijetlih nijansi koje se žele obnoviti nijansama TRENDCOLOR-a slabije pokrivenosti.

2. Nijanse

- Bijela (nijansa 1001)

3. Tehnički podaci

Pakiranje		5 l, 15 l
Gustoća		1,58 kg/dm ³
Razrjeđivanje vodom volumno		5 %
Vrijeme sušenja T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %	Suho na dodir	3 h
	Primjereno za daljnju obradu	12 h
	Postizanje otpornosti površine na ispiranje oborinskom vodom	24 h
Sadržaj hlapivih tvari (HOS)		3,9 g/l

EU HOS zahtjev - kategorija		A/g <30
Potrošnja		200-350 ml/m ²
Preporučeni broj slojeva		1-2
Osobine suhog sloja premaza	Koeficijent μ	-
Paropropusnost EN ISO 7783-2	vrijednost Sd (d=100 μ m)	-

4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka i zidne površine treba biti između +5°C i +30°C, a relativna vlažnost zraka ispod 80 %. Fasadne površine zaštititi od sunca, vjetra i oborina zaštitnim mrežama za skele; međutim unatoč takvoj zaštiti ne izvoditi nikakve radove po kiši, magli ili jakom vjetru (≥ 30 km/h).

5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista, bez loše prihvaćenih čestica, prašine, ostataka ulja za oplata, masnih obloga ili drugih nečistoća. Pranje površine vrućom vodom ili parom posebno se preporuča i to uglavnom kod jako zaprljanih fasadnih površina i inficiranih fasadnih površina sa zidnim algama i plijesnima. Takve površine je potrebno dezinficirati nakon pranja.

U normalnim uvjetima ($T = +20$ °C, relativna vlažnost zraka = 65 %) novonanesene žbuke i izravnavajuće mase ostaviti da se osuše ili odleže najmanje 1 dan za svaki mm njihove debljine. U slučaju obnavljajućeg bojanja s podloge temeljito odstraniti sve stare slabo prihvaćene premaze, kitove i druge dekorativne premaze koji se lako otapaju u vodi.

6. Uputa za upotrebu

Proizvod prije nanošenja i više puta tijekom rada dobro promiješati. Po potrebi razrijediti vodom do 5 %. Količine potrebne za premazivanje pojedinih površina izračunavaju se odnosno procjenjuju na temelju veličine tih površina i podataka o utrošku, a u određenim slučajevima potrošnja se utvrđuje mjerenjem na dovoljno velikoj ispitnoj površini.

Nanositi se dugodlakim krznanim ili tekstilnim soboslikarskim valjkom (dužina niti je 18 - 20 mm; mogu se koristiti prirodne i umjetne krznene ili tekstilne obloge od različitih sintetičkih niti – poliamid, dralon, vestan, najlon, perlon ili poliester), ili pomoću kista prikladnog za nanošenje disperzijskih premaza. Pri nanošenju premaza valjkom upotrijebite odgovarajuću mrežicu za ocjeđivanje.

Alat temeljito očistite vodom odmah nakon upotrebe.

7. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Trajnost skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 12 mjeseci."

8. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo izmjene i dopune podataka u

budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC- 098/19-pek, 12.11.2024