

TEHNIČKI LIST 01.03.07-HRV



AKRINOL Super grip

Specijalni premaz za glatke i neupojne površine

1. Opis, primjena

AKRINOL Super grip je srednje hrapav premaz na bazi stirol-akrilatnih veziva i silikatnih punila, plave boje. Služi prvenstveno kao most kod lijepljenja keramičkih pločica na stare keramičke obloge. Koristi se i za premazivanje starih keramičkih obloga, vrlo glatkih betonskih površina, OSB, CETRIS i gips kartonskih ploča, vlaknastih ploča srednje gustoće (MDF), Marmorin (spatolato) i starih, dobro prihvaćenih premaza, prije lijepljenja raznih obloga i prije nanošenja masa za izravnavanje.

Premaz znatno povećava hrapavost podloge i osigurava bolje prianjanje na naknadno naneseo ljepilo ili žbuku, izjednačava podlogu u pogledu upojnosti, povećava joj vodoodbojnost te na sebe veže prašinu i druge slabo prihvaćene čestice koje nismo mogli ukloniti čišćenjem iz bilo kojeg razloga.

2. Nijanse

- plava

3. Tehnički podaci

Pakiranje	2 kg, 18 kg	
Gustoća	~1,1 kg/dm ³	
Razrjeđivanje vodom maseno	0 %	
Vrijeme sušenja T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %	Suho na dodir	~2 h
	Primjereno za daljnju obradu	~4 h
	Postizanje otpornosti površine na ispiranje oborinskom vodom	~24 h
Sadržaj hlapivih tvari (HOS)	2 g/l	
EU HOS zahtjev - kategorija	A/g < 30	

Potrošnja	30-100 g/m ²
Preporučeni broj slojeva	1
Prihvatanje (EN 1348) *u sustavu ugradnje s keramikom	>= 1 Mpa
Upijanje vode w24 (EN 1062-3)	<0,13 kg/m ² *h ^{0,5}
Upijanje vode razred	W3

4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka i zidne površine treba biti između +5°C i +35°C, a relativna vlažnost zraka ispod 80 %. Fasadne površine zaštititi od sunca, vjetrova i oborina zaštitnim mrežama za skele; međutim unatoč takvoj zaštiti ne izvoditi nikakve radove po kiši, magli ili jakom vjetru (≥30 km/h).

5. Priprema podloge

Podloga na koju se nanosi AKRINOL Super Grip treba biti čista, suha i nemasna. Posebno za jako zaprljane fasadne površine, za sve betonske površine i fasadne površine zaražene zidnim algama i plijesni preporučujemo pranje mlazom vruće vode ili pare - mora se dezinficirati nakon pranja.

Betonske podloge moraju biti stare najmanje 28 dana (maksimalno 3 % vlage). Stare, slabo prijanjajuće i vodotopive premaze, kitove i druge dekorativne slojeve potrebno je potpuno ukloniti s površine.

6. Uputa za upotrebu

Prije nanošenja sredstvo promiješati. Nanositi ga nerazrijeđeno. Količine potrebne za bojanje pojedinih površina izračunavaju se odnosno procjenjuju na temelju veličine tih površina i podataka o prosječnoj potrošnji. U posebnim slučajevima potrošnja se utvrđuje mjerenjem na ispitnu površinu koja je dovoljno velika.

Proizvod se nanosi valjkom ili kistom prikladnim za nanošenje disperzijskih boja. Pojedinu zidnu plohu premazujte bez prekida od jednog ruba zida do drugog. Razmak između nanošenja temeljnog premaza i daljnje obrade trebao bi biti 4 – 24 sata. U uvjetima visokih temperatura i niske vlažnosti zraka daljnja obrada moguća je i prije 4 sata.

Alat temeljito operite vodom odmah nakon upotrebe, osušene mrlje se ne mogu ukloniti.

7. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Trajnost skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 12 mjeseci.

8. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama. Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-058/17-pek, 12.11.2024