

TEHNIČKI LIST 14.09.03-BS



JUBIN Natural decking oil

Visokokvalitetni premaz na osnovi modificiranih biljnih ulja i voskova

1. Opis, upotreba

JUBIN Natural decking oil je visokokvalitetni proizvod izrađen na bazi modificiranih prirodnih biljnih ulja, voskova i aditiva u nearomatskom alifatskom otapalu.

JUBIN Natural decking oil dobro prodire u drvo i stvara vodoodbojnu površinu otpornu na vremenske uslove i UV zračenje. Drvene površine tretirane s JUBIN Natural decking oil ostaju paropropusne, omogućujući drvetu da diše i uravnotežuje svoju prirodnu vlažnost s okolinom. Na taj način smanjuje se skupljanje i širenje drveta te sprječava pojavu pukotina i ljuštenja na površini.

Dobivena površina je ugodna na dodir, lijepa, otporna na vodu, kuhinjske hemikalije i sredstva za čišćenje. Nakon poliranja formirani film poprima polumat izgled koji omogućava drvetu da diše i dobro podnosi promjene temperature i vlage.

Koristi se za zaštitu i održavanje drvenih podova, vrtnog namještaja i ograda u eksterijeru koji su izrađeni od otpornijih vrsta drveta - hrasta, kestena, ariša, breze, tropskih vrsta drveta kao što su tikovina, eukaliptus, bangkirai i impregnirano i termički obrađeno drvo.

2. Nijansa

- Transparentna (bezbojna)

3. Tehnički podaci

Pakovanja		
azrjeđivanje razređivačem - za ručni nanos		
Vrijeme sušenja		
T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %	Primjereno za daljnju obradu	
Suho na dodir	Efikasnost	

4. Uslovi ugradnje

Ulje treba nanositi na temperaturama između 15°C i 25°C i relativnoj vlažnosti zraka između 45% i 70%. Ako se ulje nanosi na nižoj temperaturi od preporučene i višoj od preporučene vlažnosti zraka, sušenje može biti znatno produženo.

Pri normalnim atmosferskim uslovima (T=20°C, relativna vlažnost zraka 65%) ulje se suši za 24 sata. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka sušenje traje duže. Ne preporučuje se nanošenje na temperaturama ispod 15°C i vlažnosti iznad 75%. Površine su potpuno osušene za 7 dana.

Sušenje se skraćuje s povećanjem temperature, no na temperaturama iznad 35°C može doći do izbijanja ulja iz pora drveta koje može narušiti izgled površine.

5. Priprema podloge

Prije upotrebe drvena površina mora biti dobro osušena, očišćena od masnoće, voska i drugih nečistoća. Maksimalna vlažnost drveta ne smije biti veća od 14%, kod već lakiranih površina potrebno je potpuno ukloniti sloj sa starim premazom potrebno je fino brusiti, za tvrđe vrste drveta koristiti brusni papir s granulacijom P220, a za mekše vrste drveta koristiti brusni papir P180. Brušenje mora biti ravnomjerno jer također utiče na upijanje ulja. Predmeti koji se premazuju trebaju biti adaptirani na sobnu temperaturu prije nanošenja ulja. Vrlo je preporučljivo prethodno testirati izgled ulja na površinama koje se premazuju.

6. Priprema premaza

JUBIN Natural decking oil dobro promiješajte prije upotrebe, ulje je spremno za upotrebu i ne treba ga dodatno razrjeđivati. Postoji mogućnost da ulje postane pastozno i tiksotropno zbog prisutnosti prirodnih voskova. Intenzivnim miješanjem razbija se tiksotropnost i viskoznost postaje pogodna za primjenu.

7. Ugradnja premaza

Najbolje ga je nanositi krpom, može se nanositi i na druge načine (četkom, valjkom ili špahtlom), ali uvijek mora biti krpa za utrljavanje. Nanesite ulje na površinu drveta i ravnomjerno ga utrljajte po cijeloj površini pet minuta, a zatim obrišite ostatke ulja čistom krpom. Nakon određenog vremena površinu dobro ispolirajte.

Kako bi produžili vijek trajanja drveta, ponovite postupak nakon 24 sata, kod poroznih i mekših vrsta drveta preporučuje se ponovni nanos. S povećanjem broja slojeva raste i sjaj dobivene površine.

Upozorenje: Sušenje ulja je hemijska reakcija oksidacije, koja je egzotermna reakcija (oslobađa se toplina), a budući da se koriste viskoreaktivna ulja, prekomjerno zagrijavanje krpa ili neke druge pomoćne opreme (valjci, polir mašine...i sl.) koje su korištene može doći i izazvati njihovo samozapaljenje. Stoga je potrebno korištene krpe ili druge dijelove opreme namočiti u vodu i osušiti raširene prije nego što ih bacite na vatrootpornu podlogu ili nakon upotrebe zapalite. Krpe namočene u vodi i osušene na propisani način možete baciti zajedno s kućnim otpadom.

Prirodne sirovine uključene u sastav proizvoda mogu dati specifičan miris.

Čišćenje korištenog alata: Alat peremo s JUBIN Cleaner ili JUBIN Nitro cleaner.

8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

JUBIN Natural decking oil ne sadrži insekticide i fungicide. Premaz je potpuno biorazgradiv i ne zagađuje okoliš. Zbrinjavanje: Tekući proizvod nemojte bacati, već ga iskoristite do kraja. Očistite ambalažu četkom i odložite je na posebno određena mjesta za reciklažu. Suhi ostatak se može baciti s kućnim otpadom.

Skladištenje: mjeseci u originalnom pakiranju u zatvorenoj prostoriji na temperaturi nižoj od 30°C. Neiskorišteno ulje treba prelići u manju posudu tako da bude napunjena do vrha i dobro zatvorena.

9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite uputstva iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: , 22.01.2025