

TEHNIČNI LIST 01.01.26.- SVN OSNOVNI PREMAZI

ULTRAGRIP PRIMER

Univerzalni osnovni premaz za nevpojne in gladke površine

1. Opis, uporabnost

ULTRAGRIP Primer je srednje grob premaz izdelan na osnovi stiren-akrilatnega veziva in silikatnih polnil, sive boje. Uporablja se za premazovanje zelo gladkih betonskih površin, OSB, vlakneno-cementnih in mavčno-kartonskih plošč, mediapana, marmorina (špatulata) in starih dobro oprijetih premazov pred lepljenjem različnih oblog in pred vgradnjo izravnalnih mas.

2. Način pakiranja

Plastična vedra po 5 kg.

3. Tehnični podatki

Gostota (kg/dm ³)	1,0 - 1,1	
% suhe snovi	46 – 48	
Oprijem EN 1348 (MPa)	≥ 1	
Vodovpojnost w24 EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	<0,1 W3 - razred 3 (nizka vodovpojnost)	
Čas sušenja T=+20 °C, rel. vl. zraka = 65 % (sati)	suho na otip	~2
	primerno za	~4
	nadaljnjo obdelavo	~24
vsebnost lahko hlapnih organskih snovi HOS (VOC) (g/l)	<2 zahtev EU VOC – kategorija A/g (od 01.01.2010): <30	

Glavne sestavine: stiren-akrilatno vezivo, silikatna polnila, gostila, celulozna vlakna, aditivi, voda.

4. Priprava podlage

Podlaga, na katero nanašamo ULTRAGRIP Primer, naj bo čista, suha in razmaščena. Betonske površine morajo biti stare vsaj 28 dni (max. 3 % vlage). S podlage je potrebno v celoti odstraniti vse stare slabo oprijete in v vodi lahko topne sloje, obrizge in druge dekorativne nanose.

5. Navodilo za uporabo

Pred uporabo izdelek premešati. Nanaša se nerazredčen. Količine, ki so potrebne za premazovanje posameznih površin, je potrebno izračunati ali oceniti iz površine teh ploskev in podatkov o povprečni porabi. V posebnih primerih porabo določimo s pomočjo merjenja na dovolj veliki testni površini. Izdelek nanašamo z valjčkom ali pleskarskim čopičem, ki je primeren za nanos disperzijskih premazov. Posamezno stensko ploskev premažemo brez prekinitev od enega do drugega skrajnega roba.

Časovni interval od nanosa osnovnega premaza do nadaljnje obdelave naj bo 4 – 24 ur. V pogojih visokih temperatur in nizke vlažnosti zraka je nadaljnja obdelava možna tudi prej kot v 4 urah.

Nanos osnovnega premaza je možen le v primernih vremenskih razmerah oziroma v primernih mikroklimatskih pogojih:



temperatura zraka in zidne podlage naj ne bo nižja od +5 °C in ne višja od +35 °C, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %. Pri delu je potrebno fasadne površine zaščititi z zavesami pred soncem, vetrom in padavinami. V pogojih, ki vključujejo prisotnost dežja, megle ali ob močnem vetru (≥ 30 km/h), ni dovoljeno izvajati del.

Povprečna poraba (odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage): ULTRAGRIP Primer 30 - 100 g/m ²

6. Varstvo in zdravje pri delu

Podrobnejša navodila glede rokovanja z izdelkom, uporabo osebne zaščitne opreme, ravnanje z odpadki, čiščenje orodja, ukrepi za prvo pomoč, opozorilne oznake, opozorilne besede, komponente, ki določajo nevarnost, izjave o nevarnosti in varnostne izjave so navedeni v varnostnem listu izdelka, ki ga najdete na Jubovi spletni strani. Pri vgradnji izdelka je potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih.

7. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Skladiščenje in transport pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred direktnim osončenjem, izven dosega otrok, NE SME ZMRZNITI!

Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj 12 mesecev.

8. Kontrola kakovosti

Kakovostne karakteristike izdelka so določene z internimi proizvodnimi specifikacijami in z lokalnimi, evropskimi in drugimi standardi. Doseganje deklarirane ali predpisane ravni kakovosti zagotavlja v JUB-u že več let uveden sistem celovitega obvladovanja in kontrole kakovosti ISO 9001, kar obsega dnevno preverjanje kakovosti v lastnih laboratorijih kot tudi v drugih neodvisnih strokovnih ustanovah doma in v tujini. V proizvodnji izdelka strogo upoštevamo lokalne in evropske standarde s področja varovanja okolja in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, kar dokazujemo s certifikatoma ISO 14001.

9. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: **UGP-SRB-01/24**, 30.01.2024.

Podatki o proizvajalcu:

JUB d.o.o. Šimanovci

Dositejeva 5

22310 Šimanovci

Srbija

T: +381 22 40 99 99

F: +381 22 40 99 95

E: jub@jub.rs

www.jub.eu

