JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija
www.jub.eu
Član skupine JUB

TEHNIČNI LIST 15.04.27-SVN
HYDROSOL VGRADNI ELEMENTI

HYDROSOL
Tesnilni trak 120

1. Opis, uporabnost

HYDROSOL TESNILNI TRAK 120 je trajno elastični tesnilni trak izdelan iz NBR gume, obojestransko prevlečen s poliestrskim filcem, z nizko tekstilno vsebnostjo. Ima visoko elastičnost, dobro alkalno in temperaturno obstojnost. Ima tudi odlične lastnosti obnovitve in združljivost s silikonom. Zagotavlja tudi odlično združljivost in dober oprijem s polimernimi disperzijami, fleksibilnimi mineralnimi tesnilnimi masami in termoreaktivnimi smolami. Pred uporabo z drugimi izdelki, je potrebno opraviti preizkus združljivosti.

2. Način pakiranja

- HYDROSOL TESNILNI TRAK 120 - 10 M
- HYDROSOL TESNILNI TRAK 120 - 50 M

Pakirano posamično.

3. Tehnični podatki

Ime izdelka	HYDROSOL TESNILNI TRAK 120 (10M, 50M)
Debelina	0,60 mm
Širina	120 mm
Teža	50 g/m
Enakovredna debelina zračnega sloja sd:	5 m
Odpornost na vodni tlak:	vodotesnost pri 3 barih
Raztezek, v prečni smeri	250 %
Raztezek, po dolžini	50 %
Temperaturna odpornost:	-20°C do +90°C

4. Priprava podlage

Priprava podlage je odvisna od ustrezno uporabljenega hidroizolacijskega sistema.

4. Navodilo za vgradnjo

HYDROSOL TESNILNI TRAK 120 odrežemo na želeno dolžino in ga vtisnemo v svežo tesnilno maso, ki služi kot lepilna podlaga. Pri stikih pazimo na dolžino preklopov, ti naj bodo dolgi vsaj 5cm. Za orodje, uporabimo gladilko, da izravnamo morebitne neravnine ali deformacije. Nanesemo dve ali tri plasti in zagotovimo, da je trak v celoti prekrit s tesnilno maso.

Pri izračunu porabe upoštevamo preklop traku za vsaj 5 cm.

5. Varstvo in zdravje pri delu

Pri delu z HYDROSOL TESNILNIM TRAKOM 120 upoštevamo splošna navodila in predpise iz varstva pri gradbenih oziroma slikopleskarskih delih. Uporaba posebnih osebnih zaščitnih sredstev in posebni ukrepi za varno delo pri rokovanju z HYDROSOL TESNILNIM TRAKOM 120 niso potrebni.

S tesnilno maso onesnažen HYDROSOL TESNILNI TRAK 120 odstranimo na odlagališče gradbenih odpadkov (klasifikacijska številka odpadka: 17 09 04), manjše odrezke pa odstranimo na odlagališče komunalnih odpadkov med druge tovrstne odpadke (klasifikacijska številka 20 01 99).

Ta izdelek ni nevaren, kot je opredeljeno v (nemškem) Zakoniku o nevarnih snoveh.
Lahko se odstrani kot odpadek gradbišča.

Orodja in onesnažena območja je treba očistiti z vodo takoj po uporabi.

6. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Izdelek lahko hranimo v originalno zaprti embalaži do 24 mesecev v hladnem in suhem prostoru.

7. Kontrola kakovosti

Izdelek ni predmet regulativnega certificiranja I v skladu z zakonom št. 22/1997 Coll., kot je bil dopolnjen.

8. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Vsa zagotovila za karakteristike izdelka (tudi za odtenek) veljajo le za celovit JUB-ov sistem. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: **TRC-004/22-čad**, 29.07.2022

JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija
T: (01) 588 41 00 h.c.
(01) 588 42 17 prodaja
(01) 588 42 18 ali 080 15 56 svetovanje
F: (01) 588 42 50 prodaja
E: jub.info@jub.si
www.jub.eu

ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E-034
OHSAS 18001 H-022

Proizvod je izdelan v organizaciji, ki je imetnik certifikatov ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007